



Испытательная лаборатория
Гавриловский щебеночный завод филиал АО «ИНК»
месторождение «Гаврилово»
188870, ЛО, Выборгский р-он, п. Гаврилово, ул. Заводская, д.1
ИНН 7708670326 КПП 470402001
телефон 8 (813-78) 78-540

Сертификат соответствия № РСК RU. ПР. от 18.01.2024г.
сроком действия по 18.01.2027г.

П А С П О Р Т № _____
выдан « ____ » _____ 2024 г.

Наименование потребителя _____

Щебень фракции 5-20 мм. ГОСТ 8267-93 (изм. № 4 от 01.09.2009 г.)

Количество щебня _____ т. _____ м³
Партия № _____ Накладная № _____
Вагон № _____

Зерновой состав:

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ 8267-93
1,25D 25	0,0	До 0,5
D 20	6,5	До 10
0,5(D+d) 12.5	58,7	От 30 до 60
D 5	99,3	От 90 до 100

Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	22 % (3 группа)
Содержание глины в комках	отсутствует
Марка щебня по прочности (дробимости)	1200
Содержание зёрен слабых пород	отсутствуют
Морозостойкость (циклов)	F300
Насыпная плотность	1,34т/м ³
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	245 Бк/кг
Устойчивость структуры щебня против распадов	Соответствует.
Содержание вредных компонентов и примесей	Соответствует.

Заключение лаборатории

Щебень фракции 5-20 мм соответствует ГОСТ 8267-93 (изм. № 4 от 01.09.2009 г.), относится к 3-ой группе по лещадности (от 15-25%).

Лаборант физико-механических испытаний _____ /

Ведущий инженер по контролю качества _____ /

